


ERAMOSA™ Coupe fleurie

● CALCAIRE



DESCRIPTION


Peu de calcaires présentent des motifs aussi saisissants et dramatiques que ceux du calcaire **ERAMOSA™** Fleuri. Faites passer votre design à un niveau supérieur avec ce calcaire provenant des collines pittoresques de l'Ontario, Canada. Cette pierre présente un veinage tourbillonnant comme les eaux des rivières et des lacs environnant son lieu d'extraction.

CARRIÈRE EN OPÉRATION DEPUIS

N/A

PRODUCTION ANNUELLE

Sur demande



FINIS DISPONIBLES

Poli	Meulé	Jet de sable
Antique	Poli mat	

APPLICATIONS

Extérieure	Horizontale	Commerciale
Intérieure	Verticale	Résidentielle

PHYSICAL TEST RESULTS

		Impérial	Métrique
Absorption massique	ASTM C97	0.08 %	0.08 %
Poids volumique	ASTM C97	172 lb/pi ³	2 777 kg/m ³
Compression uniaxiale	ASTM C170	43 750 Psi	301.7 MPa
Résistance à la flexion	ASTM C880	ND	ND
Module de rupture	ASTM C99	4 860 Psi	33.5 MPa

