

# BALZAC

PIERRE MARBRIÈRE D'AQUITAINE



The Peninsula, Paris



CLASSIC



FLEURI

-  Calcaire microcristallin, Crétacé, Étage Turonien
-  Fond blanc écru nuancé par la présence de coquillages
-  Fond blanc écru allant du blanc au jaune clair avec de nombreux coquillages
-  Sainte-Croix-de-Mareuil (24)

## RÉFÉRENCES

Restaurant Guy Savoy, Paris / Édouard VII\*\*\*\*, Paris / La Villa\*\*\*\*, Calvi / CB16, La Défense / Le Péninsula, Paris / Restaurant Guy Savoy, Paris / Hôtel Sofitel, Montréal (CA) / 150 Leadenhall Street, Hayes Park Courtyard, British Museum, Londres (UK)

## EMPLOIS PRÉCONISÉS

État de surface	A Douci, Égrésé, Bossagé, Bouchardé, Cisé, Layé, Poli, Brossé
Revêtement de sol	Trafic collectif modéré intérieur et extérieur
Revêtement mural mince	Collé, Attaché, Élévation extérieure, Bandeau et appui extérieurs, Soubassement extérieur, Couronnement extérieur
Mur massif	Élévation et rejaillissement extérieurs, Bandeau et appui extérieurs, Soubassement extérieur, Corniche extérieure

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			
Masse volumique apparente	NF EN 1936	2400 à 2600 kg/m <sup>3</sup>	
Porosité	NF EN 1936	3 à 8 %	
Résistance aux attaches (3 cm) type 1	NF EN 13364	1500 à 2000 N	
Résistance à la compression	NF EN 772-1	80 à 120 MPa	
Résistance à la flexion	NF EN 12372	10 à 15 MPa	
Abrasion	NF EN 14157	21 à 22 m	21 à 25 mm
Glissance milieu sec	NF EN 14231	50 à 60 Égrésée	
Glissance milieu humide	NF EN 14231	35 à 45 Égrésée	