


# SAINT-MAXIMIN

CALCAIRE DU BASSIN PARISIEN



Calcaire grossier et calcaire à cérites, Lutétien

Calcaire coquillé, beige à gros grains

Calcaire légèrement coquillé, beige à grains fins

Saint-Maximin (60)

## RÉFÉRENCES

Château de Versailles / Les Invalides, La Madeleine, Le Grand Palais, Paris / Immeubles, Paris / Cathédrales de Senlis, Amiens, Reims / OCDE, Paris / 52 Seven, Paris

## EMPLOIS PRÉCONISÉS

État de surface	Adouci, Égrésé, Bossagé, Bouchardé, Ciselé, Layé
Revêtement mural mince	Collé, Attaché, Élévation extérieure
Mur massif	Élévation extérieure

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique apparente	NF EN 1936	1600 à 1900 kg/m <sup>3</sup>	
Porosité	NF EN 1936	25 à 40 %	
Résistance aux attaches (3 cm) type 1	NF EN 13364	600 à 1000 N	—
Résistance à la compression	NF EN 772-1	5 à 15 MPa	—
Résistance à la flexion	NF EN 12372	1 à 4 MPa	2 à 5 Mpa
Capillarité C1	NF EN 772-11	100 à 350 g.m-2.s-1/2	400 à 700 g.m-2.s-1/2
Capillarité C2	NF EN 772-11	100 à 350 g.m-2.s-1/2	600 à 1000 g.m-2.s-1/2