
SÉBASTOPOL

CALCAIRE DU BASSIN PARISIEN











Calcaire à milioles et à nummulites, Eocène, Étage Lutétien



Fond beige doré, grains ouverts



Fond beige doré, grains fins



Saint-Vaast-lès-Melo (60)

RÉFÉRENCES

Notre Dame de Cana, Troussures / Apple Store, Paris / Éco-Quartier La pointe de Trivaux, Meudon-la-Forêt / École Maternelle et Ludothèque La Ruche, Meudon-la-Forêt / Maisons Richard Lenoir, Paris / Maison Médicale, Audun-le-Roman / Zac Beaujon, Paris

EMPLOIS PRÉCONISÉS	
État de surface	🗖 Égrésé, Bossagé / 🗖 Adouci, Égrésé, Bossagé, Bouchardé, Ciselé, Layé
Revêtement mural mince	Collé, Attaché, Élévation extérieure
Mur massif	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	O	0	
Masse volumique apparente	NF EN 1936	1500 à 1700 kg/m³	
Porosité	NF EN 1936	35 à 45 %	
Résistance aux attaches (3 cm) type 1	NF EN 13364	600 à 800 N	
Résistance à la compression	NF EN 772-1	400 à 700 N	
Résistance à la flexion	NF EN 12372	9 à 11 Mpa	
Abrasion	NF EN 14157	1 à 3 MPa	
Capillarité C1	NF EN 772-11	600 à 800 g.m-2.s-1/2	
Capillarité C2	NF EN 772-11	700 à 900 g.m-2.s-1/2	