

SIREUIL

CALCAIRE POITOU-CHARENTES



BEIGE



GRAND PLANTIER

Calcaire oolithique, Crétacé supérieur, Étage Cénomaniien

Fond beige à grains fins et moyens

Fond blanc à jaune grains fins à moyens, avec des veines discontinues brunes

Sireuil (16)

RÉFÉRENCES

Hospital Charles Perrens, Centre Psychiatrie, Bordeaux / MSA des Charentes, L'Isle-d'Espagnac / Le Belvédères de Garonne Eiffel, Bordeaux / Porte Royale, La Rochelle / Pont Transbordeur, Rochefort / Pont Eiffel, Cubzac-les-ponts

EMPLOIS PRÉCONISÉS

État de surface	Égrésé, Bossagé
Revêtement mural mince	Collé, Attaché, Élévation extérieure
Mur massif	Élévation et rejaillissement extérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique apparente	NF EN 1936	1700 à 1900 kg/m ³	
Porosité	NF EN 1936	25 à 35 %	25 à 30 %
Résistance aux attaches (3 cm) type 1	NF EN 13364	600 à 800 N	
Résistance à la compression	NF EN 772-1	7 à 11 Mpa	
Résistance à la flexion	NF EN 12372	1 à 3 MPa	
Capillarité C1	NF EN 772-11	300 à 450 g.m-2.s-1/2	300/400 g.m-2.s-1/2
Capillarité C2	NF EN 772-11	400 à 550 g.m-2.s-1/2	400/500 g.m-2.s-1/2