

# SIREUIL

## CALCAIRE POITOU-CHARENTES



🔍 Calcaire oolithique, Crétacé supérieur, Étage Cénomannien

👁️ Fond beige à grain fin et moyen

👁️ Fond blanc à jaune grain fin

📍 Sireuil (16)

### RÉFÉRENCES

Château de La Dauphine, Fronsac / Château Rochemorin, Martillac / Quais de Jarnac, d'Angoulême / Centre Aquatique de Jonzac

### EMPLOIS PRÉCONISÉS

État de surface	Égrésé, Bossagé
Revêtement mural mince	Collé, Attaché, Élévation extérieure
Mur massif	Élévation et rejaillissement extérieurs

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		👁️	👁️
Masse volumique apparente	NF EN 1936		1700 à 1900 kg/m <sup>3</sup>
Porosité	NF EN 1936		25 à 35 %
Résistance aux attaches (3 cm) type 1	NF EN 13364		600 à 800 N
Résistance à la compression	NF EN 772-1		7 à 11 Mpa
Résistance à la flexion	NF EN 12372		1 à 3 MPa
Capillarité C1	NF EN 772-11		300 à 450 g.m-2.s-1/2
Capillarité C2	NF EN 772-11		400 à 550 g.m-2.s-1/2