



# TERVOUX

## CALCAIRE D'AQUITAINE



Auberge de jeunesse, Tours  
© V. Liorit

 Calcaire crayeux, Jurassique moyen, Étage Callovien

 Fond crème uni, grain rond et fin

 Chasseneuil-du-Poitou (86)

### RÉFÉRENCES

Villas Lacroix, La-Garenne-Colombes / École des Bergères, Puteaux / The People Hostel, Tours / 2 Rouvray, Neuilly-sur-Seine / Château de Maulnes / Yebisu Garden Place (Restaurant Joël Robuchon), Tokyo (JP)

### EMPLOIS PRÉCONISÉS

|                        |  |
|------------------------|--|
| État de surface        | Égrésé, Bossagé  |
| Revêtement mural mince | Collé, Attaché, Élévation extérieure, Bandeau extérieur, Appui extérieur |
| Mur massif             | Élévation et rejaillissement extérieurs, Bandeau et Appui extérieurs     |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                       |              |  |
|---------------------------------------|--------------|---|
| Masse volumique apparente             | NF EN 1936   | 2000 à 2200 kg/m <sup>3</sup>   |
| Porosité                              | NF EN 1936   | 20 à 25 %   |
| Résistance aux attaches (3 cm) type 1 | NF EN 13364  | 500 à 700 N   |
| Résistance à la compression           | NF EN 772-1  | 20 à 30 Mpa   |
| Résistance à la flexion               | NF EN 12372  | 3 à 5 Mpa   |
| Capillarité C1                        | NF EN 772-11 | 170 à 220 g.m-2.s-1/2   |
| Capillarité C2                        | NF EN 772-11 | 200 à 240 g.m-2.s-1/2   |